

DEMOULANT PLASTIQUE PAINTABLE

ARTICLE N°770052

AVANTAGES PRODUIT

Démoulant, lubrifiant et anti adhérent

Supporte les opérations de peinture

Gaz propulseur ininflammable

Volume net :
97% de matière active

Utilisation multiposition : tête en haut et tête en bas



CARACTERISTIQUES

Le démoulant plastique paintable est un fluide phénylalkylpolydiméthylsiloxane, lubrifiant et anti adhérent pour le démoulage des plastiques.

Caractéristiques Physico-chimique du produit actif:

- ✓ Aspect : fluide limpide incolore
- ✓ Tenue en température : -50 à +150°C

DOMAINE D'UTILISATION

Le démoulant plastique paintable est un agent de démoulage des matières plastiques destinées à recevoir des traitements extérieurs (collage, sérigraphie, peinture, électrodépositions...) sans dégraissage préalable.

Il est également utilisable pour la lubrification de petits mécanismes, d'appareils exposés au froid (cannes de téléskis, chaînes, galets...) ainsi que pour les couples de matériaux (glissement élastomère sur métaux, glissement aluminium sur acier ou sur aluminium).

Il contient un additif de paraffinage permettant la lubrification des fils à coudre et des fils de bonneterie.

Le démoulant plastique paintable débulle des plastisols PVC et des caoutchoucs.

Utilisable en intrusion, extrusion, compression sur thermoplastiques ou thermodurcissable.



CONDITIONNEMENT

Article : 770052

Format du boitier : 65x195

Matière : Fer blanc

Capacité nominale : 650 ml

Volume net : 400 ml

Carton de 12 unités

Gaz propulseur : CO₂

Etiquette de danger :
SGH02 / SGH07 / SGH09



Code douanier : 3403 99 90

Indice de révision : 3_020118

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.

EMB 60143

Note : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Vaporiser en couche uniforme sur les parties à traiter.

Après évaporation du solvant, procéder aux opérations successives de montage et de démoulage, puis essuyer soigneusement la pièce destinée à être peinte.

Le dégraissage est inutile en raison du caractère paintable du démoulant et dans les conditions normales d'utilisation. Il peut être nécessaire en cas de traitement excessif.

L'aérosol est utilisable dans toutes les positions.

RECOMMANDATIONS

Danger

Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

Tenir hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est prévu.